

## ■ NATURHELD 140



Technische eigenschappen		
Gebruiksgeschiktheid volgens EN 13171		WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3
Densiteit	kg/m <sup>3</sup>	140
Aangegeven thermische geleidbaarheid $\lambda_D$	W/(m.K)	0,041
Brandreactie volgens EN 13501-1		E
Samenstelling		houtvezel, polyurethaanhars, paraffine, latex
Productieproces		droog proces
Druksterkte bij 10% vervorming	kPa	$\geq 100$
Treksterkte loodrecht op vlak	kPa	$\geq 10$
Waterdampdiffusieweerstandsfactor $\mu$	/	3
Specifieke warmtecapaciteit	J/(kg.K)	2.100
Afvalcode		030105, 170201 hout en platen op houtbasis, teruggewonnen hout categorie A II

Referentie	Afmetingen	Dikte [mm]	R-waarde [m <sup>2</sup> K/W]	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Randafwerking
25003001	0,615m x 1,880m	60	1,45	38	43,936	T&G
25003002		80	1,95	28	32,374	
25003003		100	2,45	22	25,436	
25003004		120	2,95	18	20,812	
25003005		140	3,40	16	18,499	
25003006		160	3,90	14	16,187	
25003007		180	4,40	12	13,874	
25003008*		200	4,90	10	11,562	
25003009*		220	5,35	10	11,562	
25003010	0,600m x 1,250m	40	1,00	56	42,000	rechte kanten
25003011		60	1,45	38	28,500	
25003012*	1,250m x 2,635m	50	1,20	22	72,462	

\*Op aanvraag

Afmetingen van volledige pallets	Pallets per volle vracht
ca. 188cm x 121cm x 130cm	28
ca. 125cm x 120cm x 130cm	40
ca. 2635cm x 125cm x 130cm	20