ISOPROC
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES D'AVENIR

natur held

NATURHELD 220

Caractéristiques techniques		
Aptitude à l'emploi selon EN 13171		WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3
Masse volumique	kg/m³	220
Conductivité thermique déclarée λ_D	W/(m.K)	0,047
Réaction au feu selon EN 13501-1		E
Composition		fibre de bois, résine polyuréthane, cire de paraffine, latex
Processus de fabrication		Procédé sec
Résistance à la compression à 10 % de déformation	kPa	≥ 180
Résistance à la traction perpendiculaire au plan	kPa	≥ 30
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ	/	3
Capacité thermique massique	J/(kg.K)	2.100
Code déchets		030105, 170201 bois et panneaux à base de bois, bois de récupération catégorie A II

Réference	Dimensions	Épaisseur [mm]	Valeur R [m²K/W]	Pièces/ palette	m²/ palette	Type de bords
25005001	0,615m x 2,550m	22	0,45	104	163,098	R&L
25005004		35	0,75	64	100,368	
25005002	0,600m x 1,250m	22	0,45	104	78,000	Bords droits
250050036		35	0,75	64	48,000	

Dimensions des palettes complètes	Palettes par chargement complet
ca. 255cm x 121cm x 130cm	20
ca. 125cm x 120cm x 130cm	40